

**Dr. Gudrun M. Weiner**

-Diplom-Holzwirtin-

Frau

Dr. Beate Fücker, Dr. Katja von Baum  
Institut f Kunsttechnik und Konservierung  
Germanisches National Museum  
Kornmarkt 1

D- 90402 Nürnberg

31.Mai 2017

Arbeitsbericht für SAW-Projekt -Tafelmalerei

Sehr geehrte Frau Dr. Fücker, Frau von Baum,

für Ihre Unterlagen erhalten Sie die Ergebnisse der mikroskopischen Holzartenbestimmung mittels  
Handschnitten von dem Tafelgemälde **Pl.O 2065a, Triptychon**

<u>Probenentnahme</u>	<u>Quer</u>	<u>Tang.</u>	<u>Radial</u>	<u>bot. Name</u>	<u>dt. Name</u>
-----------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	-----------------

Pl.O 2065a, P1

Entnahmestelle: rechter Flügel, Außenseite, obere horizontale Rahmenleiste.

Gemessen von Außenseite:

x: 5,2 cm

y: 144,3 cm

z: 0,0 cm

LH: G: zerstreut, zahlreich,  
einzeln, paarig, klein  
HS: ein-sechsstufig  
PA: häufig

G: einfache Durchbrechungen  
HS: homogen

G: dichtgestellte  
spiralige Verdickungen  
HS : homogen

*Tilia sp.*      **Linde**

**Probenentnahme**                      **Quer**   **Tang.**                      **Radial**                      **bot. Name**                      **dt. Name**

---

Pl.O 2065a, P2

Entnahmestelle: linker Flügel, Außenseite, rechte vertikale Rahmenleiste.

Gemessen von Außenseite:

x: 50,8 cm

y: 144,0 cm

z: 0,0 cm

LH: G: zerstreut, zahlreich,  
einzeln, paarig, klein  
HS: ein-sechsstufig  
PA: häufig

G: einfache Durchbrechungen  
HS: homogen

G: dichtgestellte  
spiralige Verdickungen  
HS: homogen

*Tilia sp.*                      **Linde**

**Abkürzungen:**

G: Gefäß, FH: Frühholz, HS.: Holzstrahl, HK: Harzkanal, JR: Jahrringgrenze, KZ: Kantenzellen, LH: Laubholz, NH: Nadelholz, PA: Parenchym, quer= Querschnitt, tang.: Tangentialschnitt, rad.: Radialschnitt, RS: Rückseite, SH: Spätholz

Die angefertigten Handschnitte wurden mit Vergleichspräparaten von dem Johann Heinrich von Thünen-Institut kontrolliert.

Dr. Gudrun Weiner  
-Diplom-Holzwirtin-